

INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU

STR. 1/2

DATA WYDANIA KARTY: 14.12.2015

DATA KOREKTY: 14.09.2020

TOPCOAT FLEX®**JEDNOSKŁADNIKOWY ALIFATYCZNY,
ELASTYCZNY, PŁYNNY LAKIER POLIURETANOWY**

HYPERTECTUM TOPCOAT FLEX® jest jednoskładnikowym płynem (lakierem) poliuretanowym, który utwardza pod wpływem wilgoci z atmosfery tworząc przezroczystą membranę o zwiększonej elastyczności i jednolitej przyczepności na całej powierzchni aplikacji. Jest alifatyczny: brak żółknięcia w wyniku bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne.

Idealny jako ochrona kolorów produktów HYPERTECTUM®.

Oparty na czystej elastomerowej, hydrofobowej żywicy poliuretanowej cechuje się doskonałymi właściwościami odpornościowymi na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, UV i naturalne.

Aplikacja możliwa jest pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrzny.

Minimalne zużycie łączne: 0,3 kg/ m² (zalecana aplikacja w dwóch warstwach po min. 0,15 kg na 1 m² na warstwę lub w trzech warstwach po min. 0,1 kg / m² na warstwę).

Kolor: mleczny

PROCEDURA APLIKACYJNA

Nakładać za pomocą pędzla, wałka lub natrysku bezpowietrznego w dwóch lub trzech warstwach.

Nie przekraczać czasu schnięcia 48 godzin między poszczególnymi warstwami.

Przy pomocy TOPCOAT FLEX możliwe jest wytaczanie różnokolorowych ścieżek i traktów komunikacyjnych na dachach pokrytych membranami Hypertectum. Lakier TOPCOAT FLEX jest bowiem w pełni kompatybilny z wszelkimi pastami pigmentowymi do poliuretanów, dlatego istnieje możliwość bezproblemowego barwienia na dowolne kolory. Pigmentowane powierzchnie podlegają takiej samej gwarancji producenta, jak niepigmentowane, pod warunkiem spełnienia warunków określonych niniejszą instrukcją stosowania.

Przy określaniu ostatecznego koloru lakieru należy uwzględnić jego wyjściowy kolor, ilość i rodzaj napędziaczy w stosunku do żądanej objętości. Zaleca się dozowanie w ilościach 0,3 – 3% pasty pigmentowej do całkowitej masy kompozycji. Nie należy przekraczać maksymalnego stosunku 3% objętości pigmentu do ilości lakieru. Każdorazowo przed przystąpieniem do prac zaleca się wykonanie testu na małej próbce poliuretanu w celu ustalenia pożądanego wybarwienia i nasycenia koloru przy określonym dozowaniu pasty barwiącej, zwiększając lub zmniejszając ilość dodawanego pigmentu aż do osiągnięcia żądanego efektu kolorystycznego.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym działem technicznym.

ZABIEG APLIKACYJNY

Wyczyść powierzchnię za pomocą myjki wysokociśnieniowej (jeśli to możliwe).

Usuń zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe, woskowe, mleczko cementowe, luźne cząstki, środki antyadhezyjne, utwardzone membrany itp.

PARTNERZY I CERTYFIKACJAUnderwriters
Laboratories

INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU

STR. 2/2

DATA WYDANIA KARTY: 14.12.2015

DATA KOREKTY: 14.09.2020

www.hypertectum.pl

A division of ETS Europe

TOPCOAT FLEX®**JEDNOSKŁADNIKOWY ALIFATYCZNY,
ELASTYCZNY, PŁYNNY LAKIER POLIURETANOWY**

W przypadku gładkich powierzchni należy je zagruntować za pomocą uniwersalnego podkładu HYPERTECTUM UNIVERSAL PRIMER. Powierzchnia aplikacyjna musi być bezwzględnie sucha.

Dalsze informacje o podkładach dostępne na żądanie. W razie pytań skorzystaj z pomocy naszego działu technicznego.

CZYSZCZENIE:

Najpierw oczyść narzędzia i sprzęt za pomocą ręczników papierowych, a następnie za pomocą ksylenu. Wałki nie będą mogły być ponownie użyte.

PRECHOWYWANIE:

Może być przechowywany przez minimum 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych wiadrach w suchych miejscach i w temperaturze 5-25 ° C. Po otwarciu użyj tak szybko, jak to możliwe. Dostępne opakowania: 1l, 4l, 20l.

BEZPIECZEŃSTWO, EKOLOGIA, UTYLIZACJA

Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i konsumpcji oraz eliminacji i ekologii można znaleźć w karcie MSDS.

Producent gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na sposób i warunki jego stosowania oraz nie ponosi odpowiedzialności za pracę projektanta bądź wykonawcy. Przedstawione w niniejszej treści informacje zostały podane w dobrej wierze, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i doświadczenia praktycznego. Nie zwalnia to od odpowiedzialności za prowadzenie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Żadna z naszych instrukcji lub specyfikacji, opublikowana w formie pisemnej lub innej, nie jest dokumentem prawnie wiążącym, zarówno w ujęciu ogólnym jak i w odniesieniu do jakichkolwiek praw osób trzecich, ani też nie zwalnia zainteresowanych osób z obowiązku przeprowadzenia właściwych prób w celu stwierdzenia przydatności produktu. Producent ani Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i wady na skutek łącznego stosowania oferowanych produktów z materiałami pochodzącymi z portfolio innych producentów, jak również w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian recepturowych przez nabywców i użytkowników. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach zarówno karty technicznej jak i instrukcji stosowania bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Klientów oraz zachowujemy pełne prawo do modyfikacji produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. Ten arkusz produktu anuluje i zastępuje poprzedni.

PARTNERZY I CERTYFIKACJA